



# Panmar Eccelente



---

## WARUNKI TECHNICZNE DESKA 3 WARSTWOWA PANMAR ECCELENTE

---

Deska podłogowa Panmar Eccelente sprzedawana jest w klasie wolnej (mix).

Poniższa specyfikacja określa maksymalne wady, jakie mogą wystąpić na pojedynczych elementach.

### Powierzchnia licowa elementu

Sort	Klasa wolna (mix)
------	-------------------

### Klasyfikacja wg. normy PN-EN 13489

Biel zdrowy	Dopuszczalne
Sęki zdrowe i zrośnięte	Dopuszczalne o średnicy do 50 mm
Sęki zepsute i dziury po sękach	Dopuszczalne o średnicy do 30 mm
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne
Zakorki	Dopuszczalne
Pęknięcia piorunowe	Dopuszczalne
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalne
Zmiana barwy	Dopuszczalna duża zmiana
Promień rdzeniowy	Dopuszczalne
Rdzeń zdrowy	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalne
Plamy żółte	Niedopuszczalne
Włókna barankowate	Nie dotyczy
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne

## Części niewidoczne

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.

Wymiary podłóg	
Grubość deski	15 mm (+/- 0,2 mm)
Grubość warstwy wierzchniej (PN-EN13489)	4 mm
Szerokość (PN-EN13489)	150 mm, 180 mm (+/- 0,2 mm)
Długość (PN-EN13489)	600 mm - 1800 mm (+/-0,1%)

W każdym produkcie w miejscach, w których ubytki wypełnione są szpachlą mogą wystąpić nieznaczne wybrania (wklęsnięcia) tej szpachli spowodowane technicznym procesem obróbki szrotkowania.

Deska podłogowa Panmar Eccelente jest produktem strukturyzowanym z wykorzystaniem procesu szrotkowania drewna, w związku z czym, w zależności od układu stojów w elementach drewnianych poddanych procesowi szrotkowania mogą wystąpić nieznaczne nierówności na krawędziach desek (fazach), co jest cechą zupełnie naturalną i nie świadczy o wadzie produktu.